

# RMC Woodfiller Quick



Éco Responsable



Manuel

Séchage  
environ 2H

Biocleaner

Seau PVC  
0,5 Kg - 5 Kg

## DESCRIPTION

**Rubio Monocoat Woodfiller Quick** est un mastic en poudre. Ce produit garantit un durcissement rapide. Il est utilisé en application intérieure uniquement. **RMC Woodfiller Quick** est écologique. Il se ponce très facilement. Le produit peut-être recouvert avec une huile pigmentée de la **gamme Rubio Monocoat**.

## PROPRIÉTÉS

- Exempt de retrait.
- Écologique.
- Excellent support des couleurs.
- Se ponce facilement.
- Durcissement rapide.

## MODE D'EMPLOI

Appliquez sur une surface propre et sèche.

- Mélangez 5 volumes de **RMC Woodfiller Quick** avec 2 volumes d'eau afin de former une pâte. Une fois le mélange fait, le produit est utilisable 30 minutes à une température de 20°C.
- Peut être poncé après environ 2 heures à 20°C sous une humidité relative de 40 %.
- **RMC Woodfiller Quick** peut-être légèrement bombé lors du séchage.



## MATÉRIEL D'APPLICATION



RMC Couteau Multifonctions  
*RMC Multifunction knife*

## NETTOYAGE

- Nettoyez à l'eau le matériel utilisé.

## CONSEIL DU PRO

- Toujours utiliser un outil en acier inoxydable.
- Appliquer **RMC Woodfiller Quick** avant le ponçage final afin d'avoir un état de surface régulier.
- Définir la bonne couleur de produit en corrélation avec la couleur du bois.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État physique à 20 °C : poudre  
Odeur : spécifique  
PH : 7 à la dilution d'emploi conseillée  
Température de décomposition : > 650 ° C  
Masse volumique : 2,4g / cm<sup>3</sup>

Solubilité : miscible dans l'eau (20 ° C)  
Autres données : produit hygroscopique  
Humidité : 2 % maximum  
Couleur : clair *light*, moyen *medium* ou foncé *dark*

## CONDITIONNEMENT

Seau de 0.5 Kg et 5 Kg.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

### DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

**Rubio Monocoat France Sarl**  
Domaine Les Hauts Bois  
3 Les Bouleaux  
45320 Saint Hilaire les Andrésis  
Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36  
info@rubiomonocoat.fr - [www.rubiomonocoat.fr](http://www.rubiomonocoat.fr)



**MUYLLE FACON**

**MADE IN BELGIUM** by N.V. MUYLLE - FACON S.A.  
Ambachtenstraat 58  
B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@myllefacon.be - [www.myllefacon.com](http://www.myllefacon.com)