

### Rubio WoodCream

Protège la beauté naturelle du bois

**Rubio WoodCream** est une crème à base de cire hydrophobe et respirante qui colore et protège le bois et qui le rend hydrofuge. La technologie hydrophobe Rubio WoodCream combinée à la structure crémeuse unique offre des avantages significatifs au niveau du produit tout comme de l'application. Cette crème, qui régule l'humidité, offre une protection du bois hydrofuge et autonettoyante. La technologie de contact de longue durée assure une absorption parfaite de la crème dans les pores du bois, sans pour autant les couvrir, assurant ainsi l'humidité et la structure naturelle du bois.

Rubio WoodCream revêt les surfaces en bois d'un aspect semi-transparent, grisé ou opaque et elle est disponible en 3 collections de couleurs : « The Grey Collection », « The Traditional Collection » et « The Scandinavian Collection ». Une version transparente (#0) est également disponible. Bien que cette version ne contienne pas de filtre UV, elle laisse griser le bois de façon naturelle, tout en le protégeant et en le rendant hydrophobe. En outre, cette version transparente protège le bois déjà grisé.

Selon la couleur choisie, l'essence de bois et l'orientation du bois vertical, la couleur choisie tiendra entre 5 et 10 ans. Après 5 ans environ, l'effet déperlant (perles d'eau) diminuera progressivement.

Si vous souhaitez réduire l'intensité des couleurs existantes Rubio WoodCream, vous pouvez les diluer avec **Rubio WoodCream Softener**.



#### ATTENTION

L'ajout de Rubio WoodCream Softener réduit la résistance aux UV du produit, pouvant provoquer une décoloration prématurée. Cet effet de décoloration dépend de la quantité de Rubio WoodCream Softener qui a été ajoutée.

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

#### › Caractéristiques spécifiques

- Crème à base de cire
- Crème hydrophobe
- Faible impact écologique
- 0% de COV
- Aucun film ne se forme, ne s'écaille pas
- Hydrophobe avec effet déperlant
  - Grâce à l'effet déperlant, la surface est autonettoyante
  - L'effet hydrophobe et autonettoyante réduit le risque de prolifération microbienne (algues, champignons) et les dégâts dus au gel
- Respire et régule l'humidité
  - Les pores du bois restent ouverts, permettant au bois de respirer et garantissant une régulation optimale de l'humidité
- Structure crémeuse
- Pénètre en profondeur dans le support
- Consommation faible : 50 à 80 g/m<sup>2</sup> par couche, selon le pouvoir absorbant du support
- Facile à appliquer sur toutes les surfaces en bois verticales
- Plus facile à appliquer sur d'autres systèmes de peinture (ne goutte pas, aucun besoin d'adhésif de masquage, facile à appliquer sur une surface verticale)
- Application possible en 1 ou 2 couches, selon le résultat souhaité

#### REMARQUES

Les pores du bois restent ouvertes, permettant au bois de respirer et garantissant une régulation optimale de l'humidité. Rubio WoodCream est hydrophobe et autonettoyante, réduisant le risque de prolifération microbienne (algues, champignons).

### › Caractéristiques techniques

- Base chimique : à base de cire
- État physique : crème
- Densité : 950-1050 g/L (transparent - couleurs)
- pH: 8,0 - 9,0
- Brillance : semi-mat
- Temps de séchage : selon les facteurs environnementaux : ± 12 heures
- Sec au toucher après 30 minutes
- Une deuxième couche peut être appliquée après 3 heures
- L'effet déperlant apparaît déjà au bout de 3 heures
- 0% de COV

### INFORMATIONS TECHNIQUES

**Rubio WoodCream** est une crème à base de cire respirante et hydrophobe qui colore et protège le bois et qui le rend hydrofuge. La crème à base de cire ne laisse aucune couche supplémentaire, évitant ainsi de couvrir les pores pour conserver la perméabilité à la vapeur. Les fibres de bois ont un effet capillaire, facilitant l'absorption de l'eau. En appliquant un produit hydrophobe à base de cire sur les parois des pores, cet effet capillaire se transforme en effet hydrofuge sans pour autant couvrir les pores, nécessaires à la diffusion de la vapeur. L'air et la vapeur d'eau peuvent pénétrer, tout comme avant l'application.

La structure crémeuse de la crème à base de cire crée une longue durée de contact du produit avec le bois. L'effet capillaire du bois a donc suffisamment de temps pour absorber les substances actives hydrofuges. Il en résulte une pénétration très profonde dans le bois, ce qui améliore la durée de l'effet hydrofuge. Ceci permet de colorer le bois et de le rendre hydrofuge en une seule couche. Si l'on veut obtenir une couleur plus couvrante, il suffit d'utiliser une deuxième couche sans modifier les caractéristiques de la crème. La technologie conserve l'aspect naturel du bois, même au toucher.

### › Stockage

Le produit se conserve pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine et fermé.  
Conserver à l'abri du gel.

### › Emballage

- Boîte de 100 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L et 20 L

### › Consommation


En fonction du support : 12-20 m<sup>2</sup>/L

*Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. Les résultats varient selon l'essence de bois et la préparation. Il faut appliquer un échantillon pour déterminer la consommation exacte.*

### › Couleurs

Les couleurs sont présentées sur pin.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et restent non contractuelles.



### INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

#### › Application sur site

Domaine d'application:

- Bois extérieur – Application sur du bois vertical
- Humidité du bois : max. 18%
- Éléments en bois sans contact avec le sol conformément à EN 335-1, classe d'application 2 et 3
- Éléments de construction à dimension instables : p. ex. clôtures, cadres de fenêtres, abris voiture, revêtement de façade en bois
- Éléments de construction à dimension peu stables : p. ex. volets, planches profilées, abris de jardin

#### › Préparation

- Température d'application : 10°C – 30°C
- Assurez-vous que le bois est sec et propre
- Si le bois est extrêmement sale ou gras, ou s'il y a des dépôts verts ou des taches de moisissure, le bois doit être nettoyé avec une préparation contenant 10% de Rubio Monocoat Préparateur Extérieur et de l'eau. Le bois doit être soigneusement rincé à l'eau après l'utilisation de Rubio Monocoat Préparateur Extérieur, et la surface doit être complètement sèche avant l'application de Rubio WoodCream. Veuillez consulter la fiche technique correspondante avant utilisation.

*Veuillez consulter la fiche technique correspondante avant utilisation.*

#### › Mode d'emploi

##### Manuel

##### A. Sur le bois neuf

**ÉTAPE 1.** Préparer la surface afin d'obtenir le résultat souhaité (brossez avec une brosse dure laiton).

**ÉTAPE 2.** Retirer la poussière de ponçage de la surface et la sécher.

**ÉTAPE 3.** Bien remuer Rubio WoodCream avant son application (non-dilué).

**ÉTAPE 4.** Appliquer soigneusement et uniformément sur la surface verticale à l'aide d'un spalter adapté aux produits en phase aqueuse, dans le sens du bois. Procéder par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la fibre de bois. Il est conseillé de travailler dans la continuité pour éviter les éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements. Répartir le produit en une fois avec la brosse d'application.

**ÉTAPE 5.** Pour un résultat plus couvrant, une deuxième couche peut être appliquée au moins 3 heures plus tard. Vu que la première couche est déjà hydrofuge, la deuxième couche accrochera moins facilement à la première couche. Nous vous recommandons d'étaler le produit à l'aide du spalter sur la première couche en un mouvement fluide et de repasser plusieurs fois.

##### a. Un effet grisé/transparent sur le bois neuf

**ÉTAPE 1.** Préparer la surface afin d'obtenir le résultat souhaité (brossez avec une brosse dure laiton).

**ÉTAPE 2.** Retirer la poussière de ponçage de la surface et la sécher.

**ÉTAPE 3.** Bien remuer Rubio WoodCream et **le diluer avec Rubio WoodCream Softener** afin de créer un aspect plus transparent (proportion : max. 1:1).

**ÉTAPE 4.** Appliquer soigneusement et uniformément sur la surface verticale à l'aide d'un spalter adapté aux produits en phase aqueuse, dans le sens du bois. Procéder par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la fibre de bois. Il est conseillé de travailler dans la continuité pour éviter les éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements. Répartir le produit en une fois avec la brosse d'application.

##### REMARQUES

- Afin de créer un **effet grisé** sur le bois neuf, la couleur de la « **Grey Collection** » doit être diluée avec Rubio WoodCream Softener.
- Afin de créer un **effet plus transparent** (si souhaité), la couleur Rubio WoodCream doit être **diluée** avec **Rubio WoodCream Softener**. Ajouter Rubio WoodCream Softener jusqu'à obtenir le résultat souhaité. La proportion maximale est 1:1.
- Pour créer un **effet incolore**, vous pouvez utiliser la couleur « Transparent #0 » (non-dilué) de la « **Grey Collection** ». Bien que cette version ne contienne pas de filtre UV, elle laisse griser le bois de façon naturelle, tout en le protégeant et en le rendant hydrophobe.

##### B. Rénovation/rafraichissement de Rubio WoodCream

**ÉTAPE 1.** Nettoyer la surface à l'eau à basse pression avec une brosse souple; inutile de la poncer.

**ÉTAPE 2.** Bien remuer Rubio WoodCream et le diluer avec Rubio WoodCream Softener dans une proportion de 9 unités de Rubio WoodCream pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener. Afin d'obtenir le résultat souhaité, cette proportion peut être adaptée à max. 1 unité de Rubio WoodCream pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener.

**ÉTAPE 3.** Appliquer soigneusement et uniformément sur la surface verticale à l'aide d'un spalter adapté aux produits en phase aqueuse, dans le sens du bois. Procéder par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la fibre de bois. Il est conseillé de travailler dans la continuité pour éviter les éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements. Répartir le produit en une fois avec la brosse d'application.

### C. Rénovation de produits plus vieux ne venant pas de chez Rubio

- ÉTAPE 1.** Si le bois est extrêmement sale ou gras, ou s'il y a des dépôts verts ou des taches de moisissure, le bois doit être nettoyé avec une préparation contenant 10% de Rubio Monocoat Préparateur Extérieur et de l'eau. Le bois doit être soigneusement rincé à l'eau après l'utilisation de Rubio Monocoat Préparateur Extérieur, et la surface doit être complètement sèche avant l'application de Rubio WoodCream. Veuillez consulter la fiche technique correspondante avant utilisation.
- ÉTAPE 2.** Retirer tous les revêtements usés ou les fibres de bois (brosse laiton).
- ÉTAPE 3.** Retirer la poussière de ponçage de la surface et la sécher.
- ÉTAPE 4.** Bien remuer Rubio WoodCream avant son application (non-dilué). Appliquer soigneusement et uniformément sur la surface verticale à l'aide d'un spalter adapté aux produits en phase aqueuse, dans le sens du bois. Procéder par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la fibre de bois. Il est conseillé de travailler dans la continuité pour éviter les éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements. Répartir le produit en une fois avec la brosse d'application.
- ÉTAPE 5.** Appliquer une deuxième couche pour éviter les différences de brillance entre le bois non traité et les parties où l'ancien revêtement était encore présent.

### Industriel

*Si vous voulez appliquer ce produit de façon industrielle, il est recommandé de contacter notre équipe technique.*

### › Informations sur l'entretien

En général, nous recommandons un contrôle visuel annuel juste après la saison d'hiver. Soyez attentif(ve) à la présence des trois éléments ci-dessous :

- Saletés et dépôts verts; nettoyer à l'eau à basse pression avec une brosse souple
- Décoloration
- Diminution de l'effet déperlant

Si nécessaire (relatif au point b./c.), appliquer une couche d'entretien selon les instructions d'entretien. La fréquence de l'entretien dépend des conditions météorologiques :

- Dans des conditions météorologiques normales : tous les 5 ans
- Dans des conditions météorologiques extrêmes : tous les 3 ans
- Dans des conditions idéales, l'entretien peut se faire beaucoup plus tard : jusqu'à 10 ans

Climats normaux : lorsque la couleur s'estompe, appliquer une couche d'entretien de Rubio WoodCream avec Rubio WoodCream Softener dans une proportion allant de 9 unités de Rubio WoodCream pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener jusqu'à maximum 1 unité de Rubio WoodCream pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener afin d'obtenir le résultat souhaité. Consulter la fiche technique pour plus d'informations.

Fréquence en fonction de l'exposition, de la situation géographique, de l'orientation du bois traité par rapport au soleil, de l'essence de bois et de la couleur désirée. En bord de rivière, sur la côte, en zones humides ou marais, un entretien plus régulier est parfois nécessaire.

### › Instructions d'entretien

- ÉTAPE 1.** Le bois doit être nettoyé avec une préparation contenant 10% de Rubio Monocoat Préparateur Extérieur et de l'eau. Après l'utilisation de Rubio Monocoat Préparateur Extérieur, nettoyer la surface à l'eau à basse pression avec une brosse souple ; inutile de la poncer. Veuillez consulter la fiche technique correspondante avant utilisation.
- ÉTAPE 2.** Bien remuer Rubio WoodCream et le diluer avec Rubio WoodCream Softener dans une proportion allant de 9 unités de Rubio WoodCream pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener jusqu'à maximum 1 unité de Rubio WoodCream pour 1 unité de Rubio WoodCream Softener afin d'obtenir le résultat souhaité.
- ÉTAPE 3.** Appliquer soigneusement et uniformément sur la surface verticale à l'aide d'un spalter adapté aux produits en phase aqueuse, dans le sens du bois. Procéder par zone de 3 à 4 planches dans le sens de la fibre de bois. Il est conseillé de travailler dans la continuité pour éviter les éventuels phénomènes de reprises ou chevauchements. Répartir le produit en une fois avec la brosse d'application.

### › Astuces et conseils

- Éviter d'exposer la surface directement au soleil.
- Lorsqu'il fait très chaud (> 30 °C) ou qu'il n'y a pas d'ombre, nous recommandons de diluer Rubio WoodCream avec Rubio WoodCream Softener pour faciliter l'application du produit et ralentir le séchage.
- Sur les surfaces en bois rugueuses et très absorbantes, nous vous recommandons de diluer Rubio WoodCream avec Rubio WoodCream Softener pour faciliter l'application de Rubio WoodCream sur la surface. Pour un effet plus couvrant, vous pouvez appliquer une deuxième couche.

### › Outils et accessoires




Rubio Monocoat  
Brush



Rubio Monocoat  
Stirring stick

Nettoyer les outils à l'eau après l'application.

### › Produits connexes



Rubio WoodCream  
Softener



Rubio Monocoat  
Préparateur  
Extérieur

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

VOTRE DISTRIBUTEUR:

**RESPONSABILITÉ:** Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 1/03/2021. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)